

Lessive AURO pour bois de résineux n° 401

Description/Utilisation

Lessive prête à l'emploi, légèrement pigmentée pour la préparation et l'éclaircissement de bois massif de résineux, neuf et poncé, avant un traitement avec la finition pour bois AURO n° 403 ou la finition pour bois AURO n° 404. Utisable uniquement à l'intérieur. Ne convient pas pour le traitement de bois de feuillus.

Composition

Eau, calcite, hydroxide de calcium, potasse caustique, cellulose méthylique, dioxyde de titane, xanthane.

Nuances

Blanc, transparent-blanc en séchant. Des modifications de couleur peuvent survenir à cause de l'alcalinité du produit et peuvent même varier dans une même espèce de bois. Elles sont à corriger par essais préliminaires.

Utilisation

Etendre au pinceau, à la spatule ou au rouleau en mousse. N'utiliser que des outils résistant aux solutions alcalines.

Temps de séchage dans des conditions normales

Recouvrable avec la finition pour bois AURO n° 403 ou 404 après environ 4 à 16 heures, en tenant compte de l'aération, de l'humidité ambiante et de la température. Il peut y avoir des variations de temps de séchage dans les cas de taux d'humidité élevée, de baisse de température, de mauvaise aération ou si la quantité de produit utilisé est plus élevée.

Densité	environ 1,05 g/ml
Viscosité	14 secondes (normes allemandes 4 mm) à 20 °C.
Dilution	prêt à l'emploi; diluable à l'eau.
Quantités nécessaires	environ 0,1 - 0,15 l/m ² dépendant de la porosité du support. Calculer la quantité au cas par cas.
Nettoyage	Rincer immédiatement le pistolet à l'eau. Nettoyer les outils à l'eau avant de les sécher.
Conservation	Au frais, hors gel et au sec. Fermer hermétiquement les récipients entamés. Conservation en récipients d'origine fermés, environ 2 ans.
Matériau d'emballage	Polyéthylène. Mettre les récipients vides dans les parcs à conteneurs.
Elimination des restes de produit	Laisser se dessécher et mettre aux ordures ménagères. Malgré l'état biodégradable, ne pas mettre à l'égout.
Catégorie de danger	Décapant. Contient de la potasse caustique < 2 %.

Indications et conseils de sécurité

- Température minimale d'utilisation: 12°C.
- Le produit a une réaction alcaline, analogue au mortier de chaux ou de ciment, irritante pour les yeux et la peau.
- Conserver hors de portée des enfants.
- Eviter l'inhalation de poussière ainsi que le contact avec les yeux et la peau.
- En cas de contact avec le peau, rincer à l'eau. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment à l'eau et consulter un médecin.

Recommandations sur la technique d'utilisation

Lessive AURO pour bois de résineux n° 401

1. SUPPORT

1.1 Supports adéquats

Bois massif de résineux, neuf, non jauni ou poncé jusqu'à ne plus être jauni. En intérieur.

- Ne convient pas pour bois de feuillus.
- Ne convient qu'au bois du bont du tronc. Risque de gonflement important. Ne pas utiliser au-dessus de sa tête.

1.2 Conditions préalables

- Le support doit être ferme, sec, absorbant, propre, exempt de fraïsse et sans composants persistants qui risquent de réapparaître.

2. APPLICATION SUR SUPPORTS NON TRAITES

2.1 Préparation du support

- Arrondir les arêtes, nettoyer le support, polir (granulation 120 ou plus fin).
- Enlever soigneusement la poussière de ponçage, p. ex. aspirer.
- Laver les bois riches en résine avec le diluant à l'alcool végétal n° 219.

2.2 Traitement des base

- Couvrir les parties qui ne sont pas à traiter.
- Porter des gants en caoutchouc et des lunettes de protection.
- Remuer parfaitement la lessive AURO pour bois de résineux et appliquer jusqu'à saturation, dans le sens des fibres du bois, avec des outils résistant aux solutions alcalines. Ne pas verser sur le support.
- Continuer à bien remuer pendant l'utilisation.
- Laisser sécher en profondeur, veiller à l'aération.
- Ne marcher sur les planchers traités qu'après séchage complet.

2.3 Traitement final

- Pour améliorer la qualité du travail, un ponçage intermédiaire est recommandé (granulation 180-220). Porter un masque anti-poussière. Aspirer soigneusement la poussière du ponçage.
- Traiter avec la solution alcaline de finition AURO n° 403 ou la solution alcaline blanche de finition n° 404, se reporter à la fiche technique correspondante.
- N'utiliser que les solutions alcalines pré-citées. Des solutions alcalines inadéquates peuvent amener des altérations de couleur.

3. APPLICATION DANS UN BUT DE RENOVATION

3.1 Préparation de support

- Eventuellement, enlever les anciennes couches de peinture. Poncer les surfaces unées ou détériorées jusqu'à obtenir un bois untact, non jauni et absorbant.
- Nettoyer et polir puis dépoussiérer la surface.

3.2 Traitement de base: voir point 2.2

3.3 Traitement final: voir point 2.3

Note: les Indications contenues dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et de mises au point, Elles servent à l'information et au conseil mais ne dispensent cependant pas l'utilisateur de vérifier par lui-même la qualification du produit pour l'usage qu'il envisage d'en faire. Il ne résulte donc aucun engagement formel du fait des indications pré-citées.

Parution: 18.05.99
1^{re} édition.

AURO

Importation Belgique – France - Luxembourg :

Michèle GOEDERT – 100, rue Raymond Noël B-5170 Bois-de-Villers

Tél/fax : (32) (0) 81- 434923 – e-Mail: goedertmichele@belgacom.net - <http://users.belgacom.net/auro>