

Mastic pour surfacage et fissures AURO N° 231

Nature du produit et utilisation

Mastic pour laque, pour l'intérieur et l'extérieur, sans solvant. Pour égaliser et mastiquer, sur tout support adéquat. Pour les matériaux de construction en bois à l'extérieur, le produit ne convient que pour de petites zones endommagées. Pour égaliser des petits défauts dans une surface laquée. Traitements ultérieurs avec une couche préparatrice ou une laque couvrante (AURO N° 253*, N° 250* ou N° 260*) nécessaires.

Composition

Standolie d'huile de lin et de ricin, pigments minéraux, masses de remplissage, eau, borate, siccateur manganique, essence de romarin. La déclaration complète AURO est pondérante.

Teinte

Blanc.

Méthode d'application

Appliquer avec un apprêt pour surfaces, inoxydable. Si nécessaire, appliquer 2 fois en couches très fines.

Temps de séchage climat normal (20°C/ 60% humidité relative de l'air)

- Sec hors poussière après environ 2 heures. Ponçable et recouvrable après environ 24 heures.
- En cas de forte humidité ou de températures basses, le séchage peut durer plus longtemps.
- Beaucoup d'oxygène est consommé lors du séchage, il faut donc bien aérer.

Densité	Environ 1,7 g/cm ³	Catégorie de danger : néant
Viscosité	Consistance pâteuse	
Dilution	Prêt à l'emploi, ne pas diluer.	
Consommation	Environ 0,10-0,20 l/m ² par application; très variable en fonction du support. La quantité optimale à utiliser doit être déterminée en fonction de l'objet.	
Nettoyage des outils	Nettoyer immédiatement après utilisation à l'eau et au savon végétal AURO N° 411. Si nécessaire, utiliser le diluant balsamique AURO N° 191*.	
Stockage	Stocker le contenant bien fermé au frais, au sec et à l'abri du gel. Contenant entamé: lisser la surface après chaque utilisation. En cas de pause, recouvrir d'eau. Pour le stockage, recouvrir le produit de papier aluminium. Bien refermer le contenant. Conservation: environ 1 an.	
Emballage	Fer blanc. Les boîtes complètement vides peuvent être recyclées.	
Élimination des déchets	Composter les résidus séchés du produit, ou jeter dans les déchets ménagers. Résidus liquides: selon Code 200112 de la Commission Européenne des Déchets (CED), désignation CED: peintures	
Conseils de sécurité	Les chiffons imbibés peuvent s'auto-enflammer (à cause de la teneur en huiles siccatives), il faut donc les étaler pour les sécher ou les conserver dans des récipients métalliques fermés hermétiquement. Tenir le produit hors de portée des enfants.	

Informations pour l'utilisation et conseils de sécurité

- Température d'application minimum: 10°C.
- En cas de formation liquide en surface, bien remuer.
- Veiller à une bonne protection de la peau et à une ventilation suffisante lors de l'application.

Conseils techniques d'utilisation

Mastic pour surfacage et fissures AURO N° 231

1. SUPPORT

1.1 Supports adéquats

Tout type de bois, dérivés et surfaces laquées

1.2 Conditions générales afférentes à la surface

Le support doit être ferme, chimiquement neutre, sec, propre, exempt de graisse et plan.

2. MÉTHODE D'APPLICATION (PREMIÈRE APPLICATION)

2.1 Type de support: Bois et dérivés

2.1.1 Préparation du support

- Arrondir les angles.
- Nettoyer le support, poncer légèrement, dépolir soigneusement.
- Nettoyer les dérivés (plaques de fibres dures, etc); si nécessaire poncer légèrement.

2.1.2 Traitement de base

- Appliquer la base pour bois AURO N° 124* ou le primaire spécial AURO N° 117*.

2.1.3 Traitement intermédiaire

- Poncer légèrement et dépolir.
- Appliquer le mastic pour surfacage et fissures uniformément et en couche fine, avec un apprêt pour surfaces inoxydables.
- Après le séchage et un léger ponçage, renouveler éventuellement le traitement intermédiaire.

2.1.4 Traitement final

- Ponçage léger à sec (grain 150 à 180) ou humide (grain 150); dépolir légèrement.
- Après le séchage, traitement final avec la couche préparatrice AURO N° 253*, la laque couvrante brillante AURO N° 250* ou la laque couvrante demi-mate AURO N° 260*.

3. MÉTHODE D'APPLICATION POUR SURFACE EN RÉNOVATION

3.1 Préparation du support

- Enlever complètement les couches non adhérentes.
- Poncer soigneusement et dépolir.

3.2 Traitement de base

- Imprégner les zones dégagées avec la base pour bois AURO N° 124* ou le primaire spécial AURO N° 117*.
- Enlever les débordements de primaire sur les couches intactes, avec un chiffon.

3.3 Traitement intermédiaire

- Comme décrit au point 2.1.3, cependant uniquement sur les parties imprégnées.

3.4 Traitement suivant

- Comme décrit au point 2.1.4, cependant n'appliquer la couche préparatrice AURO N° 253* que sur les zones mastiquées.

Les indications et suggestions figurant dans cette fiche technique sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Ces indications et ces suggestions poursuivent un but d'information et de conseil, mais ne dispensent pas, pour autant, l'acheteur ou la personne qui utilise le produit de vérifier si ce dernier correspond effectivement à l'utilisation qu'il souhaite en faire. C'est pourquoi, ces indications n'engagent aucune obligation et aucune responsabilité. Le recours à nos conseils professionnels ne saurait donner naissance à un rapport de conseiller à consultant. Les informations figurant dans cette fiche technique perdent leur validité lors de la parution d'une nouvelle version. Etat au 01.05.2001, version actualisée: mastic sans solvant !!!

* voir fiches techniques correspondantes

AURO

Importation Belgique - France - Luxembourg:

Peintures Naturelles AURO- Michèle GOEDERT - 100, rue Raymond Noël - B-5170 Bois-de-Villers
Tél/Fax: (32) (0) 81-434923 - e-Mail: info@aurodiffusion.com - www.aurodiffusion.com